

Pegamento **GRIS EXTRA FUERTE** FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICA

Tipo de producto

Pegamento gris con polímeros para enchapar sobre pisos nuevos o antiguos sin necesidad de retirarlos

Aspecto

Polvo de color gris.

Composición

Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Contenido total de compuestos orgánicos volátiles (VOC's)

<50 g/l

Presentación

Bolsas de papel de 25 kg

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



CARACTERISTICAS DE EMPLEO

Preparación de la Pasta

5 lts. (aprox.) de agua por bolsa de 25 Kg.

Densidad aparente

1.40 g/cm³ ± 0.1

Tiempo de reposo después del amasado

5 minutos

Vida de la Pasta

2 hs. (aprox.)

Tiempo de secado

24/48 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070)

> 15 minutos

Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)

30 minutos

PRESTACION FINAL

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial (IRAM 45064)

1 Mpa.

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después de la Inmersión en Agua (IRAM 45064)

0,7 Mpa.

Tiempo abierto (IRAM 45069)

0,5 Mpa.- 15 minutos

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después del envejecimiento por calor (IRAM 45064)

1 Mpa

MODO DE USO

Preparación del soporte

- Sanear las partes disgregables.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

Procedimiento para el enchape

- Amasar Celima gris extrafuerte con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.
- Extender el pegamento no superando paños de 1 m² sobre el soporte con raspín Nº 10
- Extender también pegamento sobre la pieza de porcelanato a colocar con raspín Nº6.
- Proceder al enchape de la pieza ejerciendo una fuerte presión pareja sobre toda la superficie del porcelanato (utilizar maza de goma) para un correcto asentamiento.
- Dejar al menos 3mm de junta entre piezas y 1cm en los perímetros que quedarán debajo de los zócalos
- Dejar transcurrir 48hs. de secado como mínimo, para el fraguado. Utilizar fraguas de la gama WEBER.
- Aplicar con consistencia pastosa con la ayuda de una espátula de goma.
- Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico. Realizar una limpieza final de obra.

Aplicaciones

Enchape de cerámica y porcelanato en pisos exteriores e interiores y revestimientos interiores.

Suelos: de hormigón (hasta 45x45) y a base de cemento (hasta 60x60).

Muros: revoques convencionales (hasta 60x60, con piezas superiores a 60x40cm y/o 40kg/m² utilizar anclaje mecánico), hormigón y bloques prefabricados (hasta 45x45)

Observaciones

En suelos exteriores el soporte deberá presentar una pendiente igual o superior al 1% que permita la evacuación del agua.

Recomendaciones

- Utilizar siempre mano de obra calificada Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.
- Durante el enchape evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- Efectuar doble encolado con piezas de baja absorción o de gran tamaño.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo al enchape.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El producto no es considerado peligroso; sin embargo, la exposición en tiempos prolongados puede causar irritación en la piel, irritación ocular, irritación respiratoria y puede provocar daños en los órganos. Almacenar en un lugar seco y fresco, proteger del agua y de la humedad del aire, debido a que el producto se solidifica en contacto con el agua. Evitar almacenar con ácidos. Como medida preventiva se recomienda usar los EPP's adecuados para la manipulación del producto

Rendimiento

Raspín	Rendimiento por bolsa 25	Consumo
N° 8	6,5 m ²	4kg / m ²
N° 8 d.e	4 m ²	6 kg / m ²
N° 12	4 m ²	6 kg /m ²
N° 12 d.e	3 m ²	8 kg/m ²

ALMACENAJE y TRANSPORTE

- Duración 12 meses, en envase original sellado.
- Guarde los sacos bajo techo y sobre parihuelas de madera.
- Al transportar, sostenga los sacos por los extremos superior e inferior.
- Coloque los sacos en forma plana sobre la parihuela, descargue despacio el saco y póngalos ordenadamente uno sobre otro.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo, cubrir con plástico o stretch Film.

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al Teléfono +51 942 943 783 o vía email a info@weber.com.pe

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización

H.T/Perú-02/2023