

**58x118**  
PISO**FICHA TÉCNICA**  
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS**CELIMA**  
PORCELÁNICOLOOK | **MÁRMOL****XL | Mate**

<b>MODELO:</b>	Travia Blanco
<b>FORMATO:</b>	58x118
<b>ESPECIFICACIÓN:</b>	ISO 13006:2018 - GRUPO BIIa - Anexo J - No Modular - J.1.
<b>SERIE:</b>	Mármol
<b>ACABADO:</b>	Mate - Acabado Carving
<b>SUPERFICIE:</b>	Lisa
<b>DIMENSIONES:</b>	580 mm x 1180 mm x 10,0 mm
<b>NÚMERO DE CARAS:</b>	2






Cód. 110018735

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	<b>ISO 10545-2</b>	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,3 % / ± 1,0 mm	CUMPLE
	<b>ISO 10545-2</b>	Espesor (% - mm)	± 5,0 % / ± 0,5 mm	CUMPLE
	<b>ISO 10545-2</b>	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,4 % / ± 1,8 mm	CUMPLE
	<b>ISO 10545-2</b>	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa.	CUMPLE
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>	<b>ISO 10545-3</b>	Absorción de Agua (%)	3.0 % < Ev ≤ 6.0% Máximo individual 6.5%	3.0 % < Ev ≤ 6.0%
	<b>ISO 10545-4</b>	Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	Mín. 1000 N	≥ 1100 N
	<b>ISO 10545-4</b>	Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> )	Mín. 22 N/mm <sup>2</sup>	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>
	<b>ISO 10545-7</b>	Resistencia a la Abrasión Superficial	Reporte de CU	IV
	<b>CELIMA</b>	TRÁFICO	Determinado por el fabricante	ALTO
	<b>ANSI A137.1</b>	Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante	DCOF ≥ 0,42
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>	<b>ISO 10545-11</b>	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerida	CUMPLE
	<b>ISO 10545-14</b>	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	CUMPLE
	<b>ISO 10545-13</b>	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	El fabricante establece clasificaciór	CUMPLE
	<b>ISO 10545-13</b>	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	El fabricante establece clasificaciór	CUMPLE
<b>EMBALAJE</b>	<b>ISO 10545-13</b>	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo B	CUMPLE
	<b>Embalaje:</b>		Piezas por caja	2 piezas
			M2 por caja	1,38 m2
			Peso por caja	29.5 kg
		Cajas por pallet	30 cajas	
<b>INSTALACIÓN Y USO</b>	<b>Enchape:</b>	Pegamento y fragua para porcelánicos / Junta recomendada 2 a 3mm		
	<b>Limpieza profunda:</b>	Condiciona l y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.		
	<b>Mantenimiento:</b>	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.		

**CELIMA** Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex J (Normative), Table J.1, Dry-pressed ceramic tiles 3.0% < Ev ≤ 6.0%, Group BIIa.

**16 de Junio de 2025**

<b>CERTIFICACIONES</b>	 <p>Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com ID 9108646499</p>	 <p>PERU GREEN BUILDING COUNCIL MIEMBRO</p>	 <p>Instituto Ecuatoriano de Normalización</p>
------------------------	---	--	---