

Pegamento

BLANCO EXTRA FUERTE

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Pegamento BLANCO EXTRA FUERTE es un adhesivo en polvo a base de Cemento blanco, polímeros, agregados seleccionados y agentes sintéticos para adherir revestimientos cerámicos, porcelanatos, gres porcelánicos sobre concreto frotachado, rayado y pulidos en ambientes interiores y exteriores.

APLICACIONES

- Instalación de cerámica sobre cerámica hasta 45x45 cm en pisos y paredes en ambientes interiores y exteriores.
- Instalación de cerámicos de piso y pared con grado de absorción alto y medio sobre superficies de cemento, concreto frotachado y pulido en ambientes interiores y exteriores.
- Instalación de porcelanato esmaltados y pulidos en piso sobre superficies de cemento, concreto en ambientes interiores.
- Permite enchapar formatos 60x60 cm, para formatos mayores o muy pesados utilizar soporte mecánico.
- En uso doméstico: fachadas, pasadizos, terrazas, salas, dormitorios, comedor, cocinas, baños en casas y departamentos.
- En uso comercial: salones, tiendas, oficinas, patios, etc

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Producto económico
- Mayor rendimiento.
- Ideal para instalación de revestimientos claros.
- Rápida preparación y aplicación.
- Permite la rectificación del cerámico durante la instalación.
- No requiere remojar las piezas a instalar.
- Garantía de instalación por el producto.
- Servicio Técnico WEBER.



MODO DE EMPLEO

- En remodelaciones, realizar previamente una limpieza profunda con ácido muriático diluido en agua (1:10) sobre la superficie a instalar, seguido de un lavado con abundante agua.
- Añadir 250 a 270 mL de agua limpia por kg de pegamento, mezclar manualmente o con mezclador de mortero de baja revolución (prom. 300 rpm) hasta lograr una consistencia homogénea, sin grumos.
- Dejar reposar 5 a 10 min. y remezclar.
- Extender el pegamento sobre la superficie deseada con el lado liso de una plancha dentada, rayar presionando con el lado dentado con una inclinación de 45°.
- Prevenir la formación de una película seca sobre el pegamento, en caso de suceder, retirar lo aplicado y remezclar con el resto de pegamento.
- Colocar las piezas presionando y moviendo en sentido opuesto al rayado. El reverso de las piezas debe quedar cubierto con pegamento. Limpiar las piezas con un paño seco de algodón.
- Caminar sobre la superficie después de 24 horas dependiendo del clima del medio ambiente.
- Considerar las juntas de separación y de construcción (perimetrales, dilatación, etc).
- Utilizar WEBER CLEANER para la limpieza final de la obra, y Limpiador WEBER DELUXE para el mantenimiento del cerámico.
- Utilizar WEBER CLEANER para la limpieza final de la obra en porcelanatos, y Limpiador WEBER DELUXE para el mantenimiento del porcelanato.
- En ambientes a temperaturas mayores de 25°C, humedecer ligeramente la superficie de cemento o concreto antes de instalar y esperar el secado superficial del agua

RECOMENDACIONES

- Durante la construcción, impermeabilizar las superficies que van a estar expuestas a la humedad (tarrajes, contrapisos).
- Evite usar selladores para impermeabilizar ya que puede disminuirla adherencia del pegamento.
- Las superficies deben estar bien niveladas y compactas (sin grietas, ni cajoneos), secas y limpias de agentes externos (polvo, grasa, pintura, desmoldante, etc.)
- Realizar la instalación después de 07 días en superficies de obra nueva (tarrajeo y contrapiso).
- Para formatos mayores a 45x45 cm se recomienda aplicar pegamento en el reverso de las piezas.
- Se recomienda el uso del PRIMER ACRÍLICO WEBER para potenciar la adhesión del cerámico durante la remodelación.
- En superficies verticales, se recomienda instalar a una altura no mayor a 3 metros. Se recomienda instalar a temperaturas especificadas en Datos Técnicos.

Se recomienda instalar a temperaturas especificadas en Datos Técnicos. Proteger la instalación de movimientos durante las siguientes 24 horas. En caso de situaciones particulares, comunicarse con Servicio al Cliente.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El producto no es considerado peligroso; sin embargo, la exposición en tiempos prolongados puede causar irritación en la piel, irritación ocular, irritación respiratoria y puede provocar daños en los órganos. Almacenar en un lugar seco y fresco, proteger del agua y de la humedad del aire, debido a que el producto se solidifica en contacto con el agua. Evitar almacenar con ácidos. Como medida preventiva se recomienda usar los EPP's adecuados para la manipulación del producto.

PRECAUCIONES

- Evite instalar porcelanatos sobre cemento pulido.
- Preparar el pegamento en un recipiente limpio.
- Prevenir el contacto con los ojos y vías respiratorias.
- Al culminar la instalación, lavar las herramientas con abundante agua y las manos con agua y jabón.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones técnicas a 25°C y 50% HR	Resultados
Adherencia - 28 días	> 1.0 N/mm ²
Tiempo Abierto	N/A
Tiempo de ajuste/corrección	20 minutos
Tiempo de vida útil preparado	20 minutos
Temperatura de aplicación	+5 a +35°C
Secado previo al fraguado	03 días
Apertura al tránsito de operarios	24 horas
Apertura al tránsito liviano	03 días
Apertura al tránsito pesado	07 días
Aspecto	Polvo Blanco
Densidad aparente	1.4 +/- 0.1 g/cm ³
VOC	< 25 g/L
Agua de amasado	250 a 270 mL/kg
Capa de aplicación	3 a 6 mm
Rendimiento aproximado	4 - 6 m ² / saco de 25kg

weberSegún ASTM D3960-01

NORMAS Y APROBACIONES

- Según ISO 13007 / ANSI.
- El uso de este producto puede aportar puntos LEED para la certificación de proyectos conforme al estándar Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente.

Productos de baja emisión de VOC (Calificación LEED USGBC: IEQ Créditos 4.1, 4.2 y 4.3)

PRESENTACIÓN

- Sacos de 25kg de papel con válvula.

ALMACENAJE y TRANSPORTE

- Duración 12 meses, en envase original sellado.
- Guarde los sacos bajo techo y sobre parihuelas de madera.
- Al transportar, sostenga los sacos por los extremos superior e inferior.
- Coloque los sacos en forma plana sobre la parihuela, descargue despacio el saco y póngalos ordenadamente uno sobre otro.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo, cubrir con plástico o stretch Film.

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al Telf. (511) 614-0303 o vía email a info@weber.com.pe

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización

H.T/Perú-02/2023