

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS



FICHA TÉCNICA

MODELO:	PISO VITA GRIS	
FORMATO:	60x60	
ESPECIFICACIÓN:	SPECIFICACIÓN: ISO 13006:2018 - GRUPO BIIb - Anexo K - Modular (M) - GL	
SERIE:	PIEDRA	
ACABADO:	MATE	
SUPERFICIE:	LISA	
DIMENSIONES:	600 mm x 600 mm x 8,0 mm	
NÚMERO DE CARAS:	3	



N	UMERO DE CARAS:	3			
	NORMA		REQUISITO	Ref: 110016664	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ISO 10545-2	Dimensiones Large v Anche (9/ mm)	± 0,6 % / ± 2,0 mm	Cumple	
	ISO 10545-2	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 5,0 % / ± 0,5 mm	Cumple	
		Espesor (% - mm)	± 0,5% / ± 1,5 mm	Cumple	
	ISO 10545-2	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	•	
	ISO 10545-2 ISO 10545-2	Rectangularidad (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	Cumple Cumple	
	ISO 10545-2	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm) Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa	Cumple	
PROPIEDADES QUÍMICAS FÍSICAS	ISO 10545-3	Absorción de Agua (%)	6% < E _v ≤ 10% Máximo individual 11%	6% < E _v ≤ 10%	
		Resistencia a la Rotura (e ≥ 7,5 mm) (N)	Mín. 800 N	<u>></u> 800 N	
	ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión (e ≥ 7,5 mm) (N/mm2)	Mín. 18 N/mm2 Mínimo individual 16 N/mm2	≥ 18 N/mm2	
	ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial	Reporte de CU	II	
	Tráfico	Grado de Resistencia al tránsito	Determinado por el fabricante	Medio	
	ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante	DCOF ≥ 0,42	
	ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerido	Cumple	
	ISO 10545-14	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	Cumple	
	ISO 10545-13	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja Concentración Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración	Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible	Cumple Cumple	
	ISO 10545-13	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mín. B	Cumple	
EMBALAJE	Embalaje:		Piezas por caja m2 por caja Peso seco máx. por caja Cajas por pallet	5 piezas 1,80 m2 31,4kg 30 cajas	
INSTALACIÓN Y USO	Enchape:	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 5 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre.			
	Limpieza profunda:	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detegente neutro.			
	Mantenimiento:	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Pro	teger los ingresos con felpudos.		
СЕЦІМА	Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1, Dry-pressed ceramic tiles. $6\% < E_v \le 10\%$, Group BIIb. Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.				

02 de Octubre de 2023

CERTIFICACIONES





