

Pegamento GRIS EXTRAFUERTE

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Pegamento gris con polímeros para enchapar sobre pisos nuevos o antiguos sin necesidad de retirarlos

Aspecto

Polvo de color gris.

Composición

Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Densidad del polvo

1.60 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Contenido total de compuestos orgánicos volátiles (VOC's)

<50 g/l

Presentación

Bolsas de papel de 25 kg.

Conservación



12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Preparación de la Pasta

5 lts. (aprox.) de agua por bolsa de 25 Kg.

Densidad de la Pasta

1.85 g/cm³

Tiempo de reposo después del amasado

5 minutos

Vida de la Pasta

2 hs. (aprox.)

Tiempo de puesta en servicio

24/48 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070)

> 15 minutos

Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)

30 minutos

PRESTACIÓN FINAL

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial (IRAM 45064)

1 Mpa.

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después de la Inmersión en Agua (IRAM 45064)

0,7 Mpa.

Tiempo abierto (IRAM 45069)

0,5 Mpa.- 15 minutos

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después del envejecimiento por calor (IRAM 45064)

1 Mpa.

MODO DE USO

Preparación del soporte

- Sanear las partes disgregables.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

Procedimiento para el enchape

- Amasar Celima gris extrafuerte con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.
- Extender el pegamento no superando paños de 1 m² sobre el soporte con raspín N° 8 o 10
- Extender también pegamento sobre la pieza de porcelanato a colocar con raspín N° 6.
- Proceder al enchape de la pieza ejerciendo una fuerte presión pareja sobre toda la superficie del porcelanato (utilizar maza de goma) para un correcto asentamiento.
- Dejar al menos 3mm de junta entre piezas y 1cm en los perímetros que quedarán debajo de los zócalos
- Dejar transcurrir 48hs. de secado como mínimo, para el fraguado. Utilizar fraguas de la gama Celima.
- Aplicar con consistencia pastosa con la ayuda de una espátula de goma.

- Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.
- Realizar una limpieza final de obra.

Aplicaciones

Enchape de cerámica y porcelanato en pisos exteriores e interiores y revestimientos interiores.

Suelos: de hormigón (hasta 45x45) y a base de cemento (hasta 60x60).

Muros: revoques convencionales (hasta 60x60, con piezas superiores a 60x40cm y/o 40kg/m² utilizar anclaje mecánico), hormigón y bloques prefabricados (hasta 45x45)

Observaciones

En suelos exteriores el soporte deberá presentar una pendiente igual o superior al 1% que permita la evacuación del agua.

Recomendaciones

Utilizar siempre mano de obra calificada

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

Durante el enchape evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Efectuar doble encolado con piezas de baja absorción o de gran tamaño.

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo al enchape

Rendimiento

Raspín	Rendimiento por bolsa 25 kg	Consumo
N°8	6,5 m ²	4 kg/ m ²
N°8 d.e.	4 m ²	6 kg/ m ²
N°12	4 m ²	6 kg/ m ²

N°12 d.e	3 m ²	8 kg/ m ²
----------	------------------	----------------------

ALMACENAJE y TRANSPORTE

- Duración 12 meses, en envase original sellado.
 - Guarde los sacos bajo techo y sobre parihuelas de madera.
 - Al transportar, sostenga los sacos por los extremos superior e inferior.
 - Coloque los sacos en forma plana sobre la parihuela, descargue despacio el saco y póngalos ordenadamente uno sobre otro.
 - No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
 - Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo, cubrir con plástico o stretch Film.
-

Para mayor información del interesado sobre procesos de instalación, productos a utilizar o solicitar folletos con información técnica, Hojas de Seguridad de productos, comunicarse con Servicio al Cliente al Teléfono +51 942 943 783 o vía email a info@weber.com.pe

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.